

ラスバン820 OPクリアー

(マット剤、各色インキも取り扱っております)

主成分	特殊変性アクリル・セルロース樹脂
不揮発分	20.5±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	23±5 秒
焼付条件(標準)	160℃～180℃×10 秒
塗布量	1.0g/m ²
希釈溶剤	トルエン、MEK、酢酸エチル
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔用焼付コート剤 PTP包装用OP剤、食品包材用 等
特徴	アルミ基材との密着性、耐熱性(250℃)に優れており、焼付時及び乾燥後の塗膜からはホルムアルデヒドは一切検出致しません。

GRAVURE INK



TOYAXケミカル株式会社