No.952 H

GRAVURE INK

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	32.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	15±3 秒
焼付条件（標準）	180℃×10 秒
塗布量	1.0～1.5g／m^2
希釈溶剤	No.９５２溶剤 （グリコール系、ケトン系）
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第４類第１石油類
主用途	アルミ箔用耐熱コート剤 食品包材蓋材用ＯＰ剤　等
特徴	内分泌撹乱物質（環境ホルモン）として問題視されているビスフェノールＡを含んでおりません。強耐溶剤性、強耐熱性（300℃）に優れております。

TOYAXケミカル株式会社