No.952 OPニス

（マット剤、各色インキも取り扱っております）

GRAVURE INK

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	32.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	30±10 秒
焼付条件（標準）	180℃×10 秒
塗布量	1.0～1.5g／m^2
希釈溶剤	No.９５２溶剤 （グリコール系、ケトン系）
塗装材質	アルミ箔、ＰＩフィルム
消防法	危険物第４類第１石油類
主用途	アルミ箔、ＰＩフィルム用耐熱コート剤 電子部材用、ガスマットＯＰ剤　等
特徴	強耐溶剤性、強耐熱性（300℃）に優れております。 電子部材内装部品の耐熱ラベルとしても御使用頂いております。

TOYAXケミカル株式会社