

AL-320-3

GRAVURE INK

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	18.5±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	13±1 秒
焼付条件（標準）	160℃～180℃×10 秒
塗布量	2.0～4.0g/m ²
希釈溶剤	GP-ER 溶剤
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔用耐熱コート剤 食品包材用（チーズ用OP剤）
特徴	アルミ基材との密着性、成型加工性、耐酸性、耐レトルト性に優れております。



TOYAXケミカル株式会社