AP-31PZ

GRAVURE INK

主成分	ポリオレフィン樹脂
不揮発分	20.0±1.0%
粘度(F.C.№4／25℃)	30±5 秒
焼付及び乾燥条件	80～100℃×数秒
塗布量	2.0～4.0g／m^2／dry
含有溶剤	メチルシクロヘキサン、トルエン M.E.K、メタノール
塗装材質	ＯＰＰフィルム、ＰＥフィルム
消防法	危険物第４類第１石油類
主用途	食品包装材
特徴	ＯＰＰフィルムに優れた密着性及び接着性を有しております。 ＰＥフィルムへの密着性も優れております。

TOYAXケミカル株式会社