

AV-800

GRAVURE INK

主成分	塩化ビニル、ポリエステル樹脂
不揮発分	26.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	50±10 秒
焼付及び乾燥条件	180℃×10 秒
塗布量	3.0~5.0g/m ²
希釈溶剤	トルエン、MEK
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	食品、医療品等包材
特徴	P T P包装、塩ビ系ヒートシール剤。 高速充填機用に適しています。 低温シール性に優れています。

