B-7

GRAVURE INK

主成分	ポリエステル樹脂
不揮発分	29.0±1.0%
粘度(F.C.№4／25℃)	60±10 秒
焼付及び乾燥条件	100～150℃×10 秒
塗布量	3.0～5.0g／m^2
希釈溶剤	トルエン、MEK、酢酸エチル
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
主用途	食品、日用品、産業資材等
特徴	Ａ－ＰＥＴ用、アルミ箔同士の張り合わせ用ヒートシール剤。

ヒートシール強度測定
シール条件：110℃～170℃×2kgf／cm^2×1.0 秒（10℃間隔）
シール幅：5mm×15mm
剥離条件：剥離スピード：100mm／min　180℃剥離
試験構成：20μmH 材 AL 箔／／B-7（塗布量：約 4g／m^2）／／A-PET

110℃	120℃	130℃	140℃	150℃	160℃	170℃
300	700	700	750	700	750	750