ホットメルト H-747 改-2

Hot melt adhesives

外観	淡黄色	
軟化点	69℃	
融点	71℃	
粘度（cps）	160℃	200
	140℃	400
	120℃	600
	100℃	1000
シール強度（g）	120℃	200
	140℃	300
	160℃	350
	180℃	300
用途	アルミ箔貼り合わせ 食品包装容器	
特徴	汎用接着性 作業性 低融点 ペレット状	

※シール条件

構成　：　20μ硬質箔/HMA//20μ硬質箔(15㎜×5㎜巾)

圧力・時間　：　2.0kgf×1秒

塗布量　：　約20g/㎡

TOYAXケミカル株式会社