

主成分	硝化綿系樹脂
不揮発分	17.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	20±1 秒
焼付条件（標準）	80℃×数秒 or 常温乾燥
塗布量	1.0～1.5g／m ²
希釈溶剤	ME K、酢酸エチル
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔用コート剤 食品蓋材用OP剤 等
特徴	アルミ基材との密着性、耐熱性（200℃）に優れ、キャップシール蓋材用として御使用頂いております。 トルエンフリータイプとなっております。

