

No.4800 クヤー

(マット剤、各色インキも取り扱っております)

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	31.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	23±3 秒
焼付条件 (標準)	180℃×10 秒
塗布量	1.0~1.5g/m ²
希釈溶剤	No.4800 溶剤 (芳香族系、ケトン系、アルコール系、グリコール系)
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔用耐熱コート剤 PTP包装用OP剤、食品包材用 等
特徴	アルミ基材との密着性に優れ、硬化性、耐熱性 (230℃)、耐摩耗性、耐溶剤性を有しております。

GRAVURE INK



TOYAXケミカル株式会社