

No.4900 クリアー

(マット剤、各色インキも取り扱っております)

GRAVURE INK

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	32.5±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	18±2 秒
焼付条件 (標準)	180℃×10 秒
塗布量	1.0~1.5g/m ²
希釈溶剤	No.4900 溶剤 (芳香族系、ケトン系、エステル系、アルコール系)
塗装材質	アルミ箔、PETフィルム、銅蒸着
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔用耐熱コート剤 電子部材、耐熱離型材、工業用OP剤 等
特徴	アルミ基材との密着性に優れ、耐熱性(250℃)、耐溶剤性を有しております。低ホルマリン濃度に調整されております。



TOYAXケミカル株式会社