

# No.5000-2 OPクリアー

(マット剤、各色インキも取り扱っております)

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	29.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	20±3 秒
焼付条件 (標準)	160℃×10 秒
塗布量	1.0~1.5g/m <sup>2</sup>
希釈溶剤	GP-ER 溶剤
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔用耐熱コート剤 PTP包装用OP剤、日用品材 等
特徴	アルミ基材との密着性に優れ、耐熱性(250℃)を有しております。エポキシ系コート剤の中でも低温硬化性に優れている為、高温での焼付が困難な構成においても御使用頂けます。

GRAVURE INK



**TOYAX**ケミカル株式会社