

No.6500 クリヤー

GRAVURE INK

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 主成分 | エポキシ・メラミン樹脂 |
| 不揮発分 | 30.5±1.0% |
| 粘度(F.C.No.4/25℃) | 30±5 秒 |
| 焼付条件（標準） | 160℃～180℃×10 秒 |
| 塗布量 | 1.0～1.5g/m ² |
| 希釈溶剤 | GP-ER 溶剤 |
| 塗装材質 | アルミ箔 |
| 消防法 | 危険物第4類第1石油類 |
| 主用途 | アルミ箔用コート剤 工業材、建材用OP剤 等 |
| 特徴 | 発泡ウレタンとの密着性に優れ、耐熱性（200℃）を有しています |



TOYAXケミカル株式会社