# OW-300

GRAVURE INK

| | |
|---|---|
| 主成分 | 特殊変性エポキシ・アクリル樹脂 |
| 不揮発分 | 36.0±1.0% |
| 粘度(F.C.№4／25℃) | 30±5 秒 |
| 焼付及び乾燥条件 | 100℃～150℃×10 秒 |
| 塗布量 | 1.5～2.0g／$m^2$ |
| 希釈溶剤 | トルエン、ＰＭ、ＭＥＫ、ＩＰＡ |
| 塗装材質 | アルミ箔、銅箔 |
| 消防法 | 危険物第 4 類第 1 石油類 |
| 主用途 | 電子部材用（インキ剥離タイプ・レジストインキ）<br>ＰＥＴ／ＡＬ箔 |
| 特徴 | アルカリ可溶性、耐酸性に優れておりますのでエッチング条件（酸の種類、オーバーエッチング等）別においても塗膜剥離等は生じません。又変性エポキシ樹脂を成分としておりますのでエポキシ樹脂の変性率を調整する事で耐酸性を向上する事ができます。<br>〈エッチング条件〉<br>耐酸性：20%HCL×50℃<br>アルカリ可溶性：1.5%NaOH |

TOYAXケミカル株式会社