

# ホットメルト P-47R、P-47R EX-1

Hot melt adhesives

外観	淡黄色	
軟化点	69℃	
融点	71℃	
粘度 (cps)	180℃	100
	160℃	100
	140℃	200
シール強度 (g)	120℃	200
	140℃	300
	160℃	200
	180℃	100
用途	アルミ箔/アルミ箔 貼り合わせ 紙/紙 貼り合わせ 冷菓用等食品包装容器	
特徴	弱接着強度 冷菓用 (耐寒性) 作業性 (低粘度) ブロック状	

## ※シール条件

構成	: 紙/HMA//紙(15 mm×5 mm巾)
圧力・時間	: 2.0kgf×1 秒
塗布量	: 約 20g/m <sup>2</sup>



TOYAXケミカル株式会社