

PE-520 クヤー

(マット剤、各色インキも取り扱っております)

主成分	ポリエステル・メラミン樹脂
不揮発分	24.5±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	23±5 秒
焼付及び乾燥条件	100℃～180℃×10 秒
塗布量	1.0～1.5g/m ²
希釈溶剤	PE-520用溶剤 (芳香族系、ケトン系)
塗装材質	アルミ箔
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	食品、医薬品等包装材
特徴	PTP包装ヒートシール剤AC剤。 低温使用が可能です。 塩ビ系、ポリオレフィン系、ポリエステル系ヒートシール剤のAC剤として御使用頂けます。 塗膜は耐熱性(220℃)を有しておりますので、熱シール時にインキ流れ等発生しません。

GRAVURE INK



TOYAXケミカル株式会社