

TP-90

(マツト剤、各色インキも取り扱っております)

主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	28.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25°C)	40±10 秒
焼付及び乾燥条件	100°C~150°C×10 秒
塗布量	0.5~1.0g/m ²
希釈溶剤	TP 専用溶剤 (芳香族系、ケトン系、エステル系、グリコール系)
塗装材質	PET フィルム (処理面)
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
主用途	電子部材保護フィルム、工業材、食品用等
特徴	内分泌攪乱物質 (環境ホルモン) として問題視されているビスフェノール A を含まず、乾燥時あるいは乾燥後の塗膜から放散するホルマリン濃度が非常に低い食品用途等に最適な塗料です。 塗膜は非常に柔軟で、耐熱水性 (耐レトルト性) に優れ、印刷インキや UV インキ用 AC 剤として御使用頂いております。

GRAVURE INK



TOYAX ケミカル 株式会社