

ホットメルト

Hot melt adhesives

		H-930	H-7	H-5-41	I-07
粘度 (cps)	180℃	1500	600	2400	600
	160℃	2500	950	3900	1200
	140℃	4000	1500	6300	2000
シール強度 (g)	120℃	1000	1000	1200	1000
	140℃	1300	1300	1500	1000
	160℃	1400	1300	1800	1200
	180℃	1500	1000	1800	1200
外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
軟化点		70℃	69℃	90℃	102℃
融点		72℃	71℃	93℃	104℃
用途		アルミ箔／PET容器 蓋剤 乳酸飲料等食品包装容器	紙ボリ貼り合わせ容器蓋剤 食品包装容器	アルミ箔／PET、P S、アルミ容器蓋剤 食品包装容器	アルミ箔／PS容器蓋剤 乳酸飲料等食品包装容器
特徴		汎用接着性 イージーピール性 ペレット状	冷菓用(耐寒性) 作業性(低粘度) イージーピール性 ペレット状	汎用接着性 打ち抜き枚葉性(スリップ性あり) ペレット状	汎用接着性 ペレット状

		Y-167	H-630E	H-145R	H-138N
粘度 (cps)	180℃	650	2400	2400	1600
	160℃	800	3700	3600	2100
	140℃	1000	5700	6100	3200
シール強度 (g)	120℃	PS 600	紙ボリ 1000	1800	1800
	140℃	600	1000	2000	2100
	160℃	900	1300	2100	2200
	180℃	1000	1300	2100	2200
外観		乳白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
軟化点		94℃	77℃	95℃	94℃
融点		96℃	79℃	97℃	96℃
用途		アルミ箔／紙ボリ貼り 合わせ容器蓋剤 乳酸飲料等食品包装容器	アルミ箔／PP、PS 容器蓋剤 味噌蓋材等食品包装容器	アルミ箔／PET、P P、ガラス容器蓋剤 食品包装容器	アルミ箔／PET、P P、その他各種プラス チック 味噌蓋材等食品包装容器
特徴		イージーピール性 紙剥げ無し ペレット状	ガスバリア性 高剥離強度 ホットタック性 特殊基材への密着性(PP) ペレット状	ホットタック性 特殊基材への密着性(PP) ペレット状	強接着性 高剥離強度 ペレット状

※シール条件

構成: ポリコート箔/HMA//PS(15mm×5mm巾) 圧力・時間: 2.0kgf×1秒 塗布量: 約20g/㎡



TOYAXケミカル株式会社