

タナカボンド 3500A・3500B

METAL DECORATING INK

	タナカボンド 3500A	タナカボンド 3500B
主成分	アクリルポリオール	ポリイソシアネート
不揮発分	50±1%	45±1%
配合比	5 : 4	
焼付条件	100～150℃×3 分以上	
塗装材質	ペール缶用補修剤 缶シーム熔接部内外面	
シンナー	タナカボンド 3500 溶剤（芳香族系、グリコール系、エステル系）	
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類	
特徴	耐酸性、耐酢酸性、耐腐食性、密着性に優れる。 ガラスコーキング用途にも使用。 可使用時間 10 時間 タックフリー 15～20 分	



TOYAXケミカル株式会社