

AL-206 クリアー

METAL DECORATING INK

主成分	ポリエステル樹脂、硝化綿
不揮発分	28.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	23±3 秒
塗布量	5～6g／m ²
乾燥条件	180℃・30 秒間
塗装材質	ペール缶用外面補修剤
シンナー	AL-206 シンナー（芳香族系、ケトン系、エステル系）
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	速乾性に優れたペール缶用の外面補修剤。



TOYAXケミカル株式会社