

AL-310

METAL DECORATING INK

主成分	エポキシ、アミノ樹脂
不揮発分	18.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	13±1 秒
焼付条件（標準）	200℃×60 秒間
塗布量	5～6g/m ²
塗装材質	5 ガロン缶、ペール缶用外面補修剤
シンナー	AL-310 溶剤（芳香族系、ケトン系、エステル系）
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	焼付硬化型の缶用補修剤。密着性良好。

