

AON ND-15 クヤー

METAL DECORATING INK

主成分	変性エポキシ・アミノ樹脂
不揮発分	34.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	45±10 秒
焼付条件（標準）	200℃×10 分間
塗布量	6～10g／m ²
塗装材質	5 ガロン缶、ヘル缶、一般缶用内面塗料
シンナー	AON ND-12 溶剤（芳香族系、ケトン系、グリコール系）
消防法	危険物第 4 類第 2 石油類
特徴	硬化性に優れるエポキシ・アミノ樹脂系内面塗料。 無色透明の塗膜を形成し、耐薬品性に優れます。



TOYAXケミカル株式会社