

AON 1235

METAL DECORATING INK

主成分	変性エポキシ・フェノール樹脂
不揮発分	32.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	40±10 秒
焼付条件（標準）	200℃×10 分間
塗布量	5.0±1.0g／m ²
塗装材質	5 ガロン缶、ペール缶用内面塗料
シンナー	AON ND-12 溶剤（芳香族系、ケトン系、グリコール系）
消防法	危険物第 4 類第 2 石油類
特徴	ペール缶用内面塗料（主に天地板用）として使用される標準品です。 ペール缶の製造工程中に発生する機械的強度・熱に対して安定した皮膜を鋼板中に形成して内容物を保護します。加工適性に優れています。

