

AON 302T-100

METAL DECORATING INK

主成分	変性エポキシ・フェノール樹脂
不揮発分	33.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	70±10 秒
焼付条件（標準）	230℃×10 分間
塗布量	5～10g／m ²
塗装材質	アルミチューブ、エアゾール缶、バルブ用
シンナー	AON 溶剤（芳香族系、ケトン系、アルコール系）
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	内面塗料に必要とされる可撓性、流転性を向上させる第三の成分が主成分樹脂に重縮合され、且つアルミに密着し加工性を付与する変性処理を施しております。 従って、作業適性の極めて優れた耐内容物ブリード性・耐薬品性の優秀な内面塗料です。 AON 302T-100 シリーズのスタンダード品。



TOYAXケミカル株式会社