

AON 302T-100グレー

METAL DECORATING INK

主成分	変性エポキシ・フェノール樹脂・二酸化チタン
不揮発分	46.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	85±5 秒
焼付条件（標準）	230℃×10 分間
塗布量	7～12g／m ²
塗装材質	アルミチューブ、エアゾール缶
シンナー	AON 溶剤（芳香族系、ケトン系、アルコール系）
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	ハイソリッド型の内面塗料であり、内面塗料に必要とされる耐薬品性、流動性を向上させる為に第三の成分が重縮合されており、優れた性能を具備した内面塗膜を形成します。 ヘアカラー等強耐食性を必要とするチューブ向け。厚膜適性に優れる。



TOSHIBAケミカル株式会社