

AON 302T-1100

METAL DECORATING INK

主成分	変性エポキシ・フェノール樹脂
不揮発分	42.5±2.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	60±10 秒
焼付条件（標準）	230℃×10 分間
塗布量	6～10g／m ²
塗装材質	アルミチューブ
シンナー	AON 溶剤（芳香族系、ケトン系、アルコール系）
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	環境ホルモン作用が懸念されるビスフェノール A を含まない内面塗料です。アルミへの密着性を付与する変性処理を施しており、耐薬品、耐アルカリ性に優れます。



TOYAXケミカル株式会社