

B-1-12

METAL DECORATING INK

主成分	ポリアミドイミド樹脂、エポキシ樹脂
不揮発分	30.0±1.0%
粘度(F.C.No.4／25℃)	45±5 秒
焼付条件（標準）	230℃×10 分間
塗布量	5～10g／m ²
塗装材質	アルミチューブ、エアゾール缶、マウンテンキャップ
シンナー	T H B - 2（窒素系、芳香族系、ケトン系、アルコール系） AON B-1 シンナー（窒素系、ケトン系）
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	ポリアミドイミド樹脂を主成分とする内面塗料で非常に耐薬品性に優れ、特にエポキシ樹脂タイプでは耐性のない浸透性の高い内容物に最適です。

