

ハイラップ K

METAL DECORATING INK

主成分	特殊変性ポリエチレン樹脂、顔料
不揮発分	33.0±2.0% (顔料濃度 2%)
粘度(F.C.No.4/25℃)	260±20 秒
焼付条件 (標準)	120℃×3 分間
塗布量	5~6g/m ²
塗装材質	チューブ裾部シーリング剤。パートコート用。
シンナー	ハイラップ K 溶剤 (芳香族系)
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	作業性、付着性、耐薬品性、低温シール時の密封性に優れています。

