

主成分	：	ウレタン樹脂																												
タイプ	：	部分架橋型・二液反応型																												
用途	：	未処理P E T・合成繊維 製品等 撥水処理された布(ナイロン・ポリエステル)等																												
特徴	：	一液型で熱転写にも使用できます。 耐薬品性・耐溶剤性・接着性に優れた効果を発揮します。																												
使用方法	：	<table> <tr> <td>一液の場合</td><td>S B－9 インキ</td><td>1 0 0</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>希釈溶剤</td><td>2 0</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>1 2 0</td><td></td></tr> <tr> <td>二液の場合</td><td>S B－9 インキ</td><td>1 0 0</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>S B－9 硬化剤</td><td>1 0</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>希釈溶剤</td><td>1 0</td><td>※ポットライフは約 5 時間</td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>1 2 0</td><td></td></tr> </table>	一液の場合	S B－9 インキ	1 0 0			希釈溶剤	2 0			計	1 2 0		二液の場合	S B－9 インキ	1 0 0			S B－9 硬化剤	1 0			希釈溶剤	1 0	※ポットライフは約 5 時間		計	1 2 0	
一液の場合	S B－9 インキ	1 0 0																												
	希釈溶剤	2 0																												
	計	1 2 0																												
二液の場合	S B－9 インキ	1 0 0																												
	S B－9 硬化剤	1 0																												
	希釈溶剤	1 0	※ポットライフは約 5 時間																											
	計	1 2 0																												
希釈溶剤	：	S B－9 専用溶剤																												
乾燥条件	：	約 3 0 分(室温 2 0℃) 完全硬化 約 2 4 時間(室温 2 0℃)																												
印刷	：	スクリーンメッシュ 1 5 0～2 5 0 メッシュ推奨																												
注意	：	低温の場所では硬化に長時間を必要としたり、場合によっては硬化しないことがあります。 記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「S D S シート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。																												
保管	：	S B－9 硬化剤は湿気を混入すると硬化不良の原因となります。 容器を完全に密閉し冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。																												