

SWA-52 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : ウレタン樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 各種合成皮革撥水布・発泡クロロプレン生地・合成皮革製品等
- 特徴 : 従来困難視されていた、ゴムの様な弾性に富んだ高伸縮性のある製品(ウェットスーツ等)の接着性に優れ、耐汚染性、耐塩水性を有します。
- 希釈剤 : SWA-52 専用溶剤
- 乾燥条件 : 自然乾燥 約30分
印刷物の各種堅牢度を得るため常温で24時間以上の熟成時間が必要です。
- 印刷 : スクリーンメッシュ 150～250メッシュ推奨
- 注意 : 低温の場所では硬化に長時間を必要としたり、場合によっては硬化をしない事があります。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル 株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>