

- 主成分 : ポリエステル樹脂
- タイプ : 二液反応型
- 用途 : カード用透明接着剤
PET, PET-G, PVCシート用
- 特徴 : 2液型スクリーン印刷のカード用接着剤です。
オフセットインキ、UVオフセットインキとPET, PET-G,
PVCフィルムに対する接着性は強力です。
乾燥性が速く、Pot Life が長く、接着力も強固なものとなっております。
- 性状 : 外観 : 半透明液体
粘度 : 2500 ± 500 (mpa·s)
不揮発分 : $36 \pm 2\%$
溶剤組成 : シクロヘキサノン
- 使用方法 : 配合 SB-33主剤 : 100
SB-33硬化剤B : 10
希釈溶剤 (シクロヘキサノン) : 5~10 ※Pot Life は約24時間
合計 115~120
- 印刷 : 200~300メッシュ
- 指触乾燥 : 約30分(25℃)
- 熱圧着 : 130℃ —— 6分以上
- 接着強度 : 3.0(kg/10mm) (当社の測定条件にて)
- その他 : 印刷物はハーフマット調になっておりますが、圧着したものは透明で
SB-11よりも透明感が鮮明です。
- 注意 : オフセットインキ、UVオフセットインキの顔料によって微妙に
接着性が異なる場合があります。御使用時には事前の試験を十分に行
っていただき、印刷条件を決定して下さい。
又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取り扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所に保管し購入後はなるべく早く御使用
下さい。