

SK-108 EX シーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : ウレタン樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 合成皮革・ウレタンレザー・合成繊維 製品等
- 特徴 : 印刷適性・密着性・耐摩擦性・耐溶剤性に優れ光沢と柔軟性に富む熱可塑性インキです。強固な被膜が得られます。
- 希釈溶剤 : SK-108 EX
- (1)標準溶剤
- (2)遅乾性溶剤
- (3)速乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 約30分(室温20℃)
- 強制乾燥 80℃～100℃ 約10分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 150～250メッシュ推奨
- 注意 : 硬化剤を用いて二液型にしたものはより優れた接着性を示します。
- 10%前後の添加が可能です。
- 記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。



TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>