

TR-SP シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : ポリエステル・塩化ビニル樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、AS樹脂、ポリカーボネート樹脂等
- カラー設定 : 標準カラー24色、プロセスカラー4色
カード用白 (サインパネル用)
No.18メジューム (サインパネル用)
TSシルバー (磁気テープ隠蔽用シルバー)
- 特徴 : 印刷適性、耐候性、ヒートシール型、耐変色性、柔軟性に優れ熱転写及びクレジットカード用インキとして利用されます。
カード用白、No.18メジュームはサイン用として吸油、吸水性に優れ、水性ペンでのサインでもにじみが少なく、白においては白度の高く、No.18メジュームは透明性に優れたサインパネル用インキです。
TSシルバーは磁気特性に優れ、粒子の細かな白度の高いシルバーインキで、カードの磁気テープの隠蔽に最適です。
- 希釈剤 : TR-SP 15%~20%(重量希釈)
(1)標準溶剤
(2)遅乾性溶剤
(3)速乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 20℃×約60分
強制乾燥 40℃×約5~10分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 250~300メッシュ推奨
印刷面積 250メッシュで約40m²/kg
- 注意 : 印刷条件、転写条件、ヒートシール条件により諸特性が異なりますので必ず各用途に適合するか御確認の上御使用下さい。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。ご使用前には必ず御社にて確認試験を行って下さい。又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取り扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>