

UVスクリーンインキ タナビームUV-2000 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

＜特 徴＞ ガラス、金属基材など無機基材に対して優れた密着性を有すると共に、柔軟かつ強靱な塗膜物性を持ち高光沢性のあるウレタンアクリレートを主体としたUVスクリーンインキです。

＜使用方法＞ タナビームUV-2000を基材へ印刷し、照射にて硬化を行います。又、「タナビームUV-2000用 レジューサー」や「反応促進剤」を加える事で、粘度や硬化性に就いて調整を行うことが可能です。
印刷条件は各色300～350メッシュを推奨します。

＜硬化条件＞ ランプ : メタルハロイド 3kw
距離(高さ) : 15cm
ベルトスピード : 7.0m/m:n 1Pass
積算光量 : 約300mJ/cm²

＜注意点＞ インキを使用するに当たり直接インキに接触しない様、手袋や保護ゴーグル等を使用する事をお勧め致します。
開封後、塗料を光に当て続けると硬化が進行する可能性があります。保管場所に就きましては、冷暗所にて保管する必要があります。推奨メッシュ以外のメッシュにて印刷を行うと硬化作用及び接着力が弱くなる可能性があります。
レジューサーや反応促進剤を使用する場合においては色相の変化、密着性、硬化性等、諸物性に支障をきたす場合がありますので、予備試験などを行った上で使用して下さい。

TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>